

PRO

1020°-1280°C | CONE 06-9

BOTZ®



9301 Opalweiß
Opal White
* ♪ ☞ ☎ ☎



9313 Pyrit weiß
Pyrite white
* ♪ ☞ ☎ ☎



9300 Transparent
Transparent
* ♪ ☞ ☎ ☎



9317 Rohdiamant
Raw Diamond
* ♪ ☞ ☎ ☎



9318 Calcitgelb
Calcite Yellow
* ♪ ☞ ☎ ☎



9303 Citringelb
Citrine Yellow
* ♪ ☞ ☎ ☎



9308 Carneolgelb
Carnelian Yellow
* ♪ ☞ ☎ ☎



9621 Feueropal
Fire Opal
* ♪ ☞ ☎ ☎



9316 Morganit
Morganite
* ♪ ☞ ☎ ☎



9307 Perlosa
Pearl Pink
* ♪ ☞ ☎ ☎



9620 Rubinrot
Ruby Red
* ♪ ☞ ☎ ☎



9622 Amethyst
Amethyst
* ♪ ☞ ☎ ☎



9309 Heliodor
Heliodor
* ♪ ☞ ☎ ☎



9319 Peridot
Peridot
* ♪ ☞ ☎ ☎



9304 Seladongrün
Celadon Green
* ♪ ☞ ☎ ☎



9310 Malachit
Malachite
* ♪ ☞ ☎ ☎



9315 Larimar
Larimar
* ♪ ☞ ☎ ☎



9305 Aquamarin
Aquamarine
* ♪ ☞ ☎ ☎



9306 Saphirblau
Sapphire Blue
* ♪ ☞ ☎ ☎



9311 Topasblau
Topaz Blue
* ♪ ☞ ☎ ☎



9314 Rauchquarz
Smoky Quartz
* ♪ ☞ ☎ ☎



9302 Achatgrau
Agate Grey
* ♪ ☞ ☎ ☎



9312 Onyxschwarz
Onyx Black
* ♪ ☞ ☎ ☎

1 GLAZE. 3 OPTIONS.

BOTZ PRO

- For earthenware and stoneware | Für Irdenware und Steinzeug: 1020°-1280°C | Cone 06-9
- Glassier & semi-transparent | Halbtransparent (> 1150°C | Cone 1)
- Recommended for tableware | Empfohlen für Tafelgeschirr
- Perfect with BOTZ Unidekor | Perfekt mit BOTZ Unidekor



9304
1050°C | Cone 05



9304
1150°C | Cone 1



9304
1250°C | Cone 6

* glossy | glänzend

♪ tends to run | neigt zum Laufen (at >1150°C | Cone 1)

☞ recommended for tableware | empfohlen für Tafelgeschirr

☎ semi-transparent | halbtransparent (at >1100°C | Cone 03)

☎ raku suitable | raku suitable

*All samples fired at 1150°C | Cone 1

www.botz-glasuren.de

